

TE PRESENTAMOS



MICRO CAUCHO EN PASTA
IMPERMEABILIZANTE
DE ALTO ESPESOR



DURACRIL MEMBRANA MICRO CAUCHO

EN PASTA.

CARACTERÍSTICAS:

Impermeabilizante 100% transitable de altísima resistencia a los factores climáticos tales como lluvia, granizo, calor frío, etc. Es una pasta formulada para solucionar problemas de filtraciones, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas, superficies de tejas, chapa, loza, ladrillo shap, madera, fibro cemento, etc.

RENDIMIENTO: 1,5 Litros por m² aproximadamente. Difiere según la superficie a tratar.

PRESENTACIÓN: 1, 4, 10 y 20 Litros.

COLORES: Negro, rojo, rojo teja, verde, ocre, gris, marrón, azul, blanco (apto para ser entonado con ENTONADOR UNIVERSAL haciendo infinidad de colores pastel) lechoso incoloro (este último para ser entonado con sistema tintométrico pudiendo lograr colores intensos).

INSTRUCCIONES DE USO PARA UNA SOLUCIÓN GARANTIZADA.

1. La superficie a tratar debe estar seca y libre de partes mal adheridas o descascaradas de materiales preexistentes. Lavar la superficie con ácido clorhídrico (muriático) diluido en tres partes de agua. Sobre maderas recomendamos aplicar una mano de producto. Mientras todavía está húmedo aplicar un género en toda la superficie y luego tres manos sobre el mismo. No exponer el envase a altas temperaturas. En caso en que el techo posea membrana asfáltica con aluminio recomendamos sacarla completamente para garantizar la transitabilidad del techo. Si desea aplicarla sobre la misma asegúrese de encontrar la rotura, cubrir la misma con producto y género, aplicar tres manos sobre el mismo, y luego aplicar tres manos de producto sobre toda la superficie.



Duracril!
MEMBRANA EN PASTA
POLIURETÁNICA

Teniendo en cuenta que al no sacar la membrana asfáltica con aluminio, la humedad puede estar por debajo de la misma, provocando filtración o mancha hasta quedar completamente seco.

2. Aplicar la primer mano diluida al 50% con agua y luego, dependiendo de la superficie, dos manos como mínimo de **DURACRIL Membrana con MICRO CAUCHO** en Pasta pura sin diluir, a pincel, rodillo o soplete, dejando secar entre sí cuatro horas dependiendo de la temperatura ambiente, teniendo en cuenta que la mínima será de 5°C y la máxima de 30°C.

3. En caso de que el techo esté en muy mal estado o ante rajaduras muy grandes, aplicar una mano de **DURACRIL Membrana con MICRO CAUCHO** en Pasta, mientras todavía está húmeda, colocar un género y luego tres manos de producto sin diluir. Recuerde que cuantas más manos de **DURACRIL Membrana con MICRO CAUCHO** en Pasta se le dé al techo, mayor la resistencia.

IMPORTANTE: Una vez terminado el trabajo esperar hasta la primer tormenta fuerte. En caso de visualizar algún tipo de filtración se deberá tratar únicamente la zona afectada, aplicando las manos que considere necesarias. De persistir el problema comuníquese con nuestro departamento técnico o lea nuevamente las instrucciones.

RIESGOS AMBIENTALES:

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes correspondientes.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555



Fabrica y distribuye

Duracril Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1 - www.duracril.net