

MUESTRARIO COLORES SINTÉTICOS



Duracril!

Fabrica y distribuye

Duracril Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires

Te.: 02202 495770/1 - www.duracril.net

CARACTERÍSTICAS: Los componentes de su fórmula le dan una excelente nivelación. Logrando a su vez un excelente acabado tanto para interiores como exteriores, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y al uso. Esmalte Sintético **Duracril** es de fácil aplicación y de rápido secado, formando una película tersa, lisa y suave. Se pueden a su vez, obtener una amplia gama de colores mediante mezclas o utilizando Entonador Universal, hasta un máximo de 37,5 cm³ / litro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y polvo.
- Aplicar dos o tres manos con pincel, soplete o rodillo.
- Limpiar los elementos con aguarrás.

Madera nueva: Aplicar previamente fondo blanco Sintético **Duracril**.

Madera pintada: Si está en buen estado deberá lijar suavemente y limpiar. Si está deteriorada, removerla y aplicar fondo blanco Sintético **Duracril**.

Hierro: Superficie nueva: Eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido Sintético **Duracril**.

Con pintura: Lijar suavemente y limpiar.

Con pintura deteriorada: Eliminarla y aplicar Antióxido Sintético **Duracril**.

Superficie oxidada: Eliminar aplicando Desoxidante Fosfatizante **Duracril**, y luego Convertidor de Óxido **Duracril**.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Mantener el recipiente bien cerrado, de forma vertical y fuera del alcance de niños y animales.
- No digerir. No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos del fuego, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase de incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados.
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección para los ojos, y mascarilla en caso de lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.
- Cubrir tomacorrientes para evitar la entrada de pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre una superficie nivelada.
- No quemar la pintura vieja para removerla de la superficie.

RENDIMIENTO	12 a 15 m ² por litro por mano.
MANOS	2
SECADO AL TACTO	3 a 5 horas. Secado entre manos 8 horas.
ACABADO	Brillante.
DILUCIÓN	Aguarrás
SISTEMA A UTILIZAR	Pincel, soplete o rodillo.



Duracril!

Fabrica y distribuye

Duracril Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires

Te.: 02202 495770/1 - www.duracril.net